

Технические характеристики
Технические характеристики клинкерной тротуарной плитки
«Uniceramikx»/ China

Наименование показателя	Нормы по ГОСТ 13996-2019	№ образца	Результат испытаний
1	2	3	4
Отклонение средней толщины плит, %, мм	Заявленная толщина 16 мм +10%	1-10	Средняя толщина плит 15,7 мм -2%
Водопоглощение, %	Заявленная группа водопоглощения АIIa 3%<E<6% максимальное отдельное значение 6.5%	1	5,2
		2	4,8
		3	5,0
		4	5,2
		5	5,2
		6	5,2
		7	5,1
		8	4,8
		9	5,2
		10	5,1
		Сред. значение	5,1%
Разрушающая нагрузка при изгибе, Н	Не менее 800 Н	1	4142
		2	3863
		3	3887
		4	4491
		5	4003
		6	4795
		7	4630
		8	4502
		9	4561
		10	4677
		Среднее знач.	4355 Н
Термическая стойкость	10 циклов- отсутствие дефектов	1-5	После прохождения 10 циклов испытаний дефектов поверхности образцов не обнаружено
Морозостойкость 150 циклов	150 циклов	1-5	После 150 циклов морозостойкости повреждения поверхностей, разрушения, сколы, трещины и расслоения на всех испытанных образцах отсутствуют.

Representative of the
Uniceramikx in Russia

UNICERAMIX
№19 YIXING, JIANGSU
CHINA
i.A. Sergey Chizhov
Area Manager

ADRESS
KONTAKT

UNICERAMIX UNICERAMIX №19 YIXING, JIANGSU, CHINA
T. +86 (1382) 621-67-78 INFO@UNICERAMIX.COM